

Lembar Data Teknis

NO DROP KOLAM IKAN 2 KOMPONEN

Deskripsi Produk :

No Drop Kolam Ikan 2 Komponen merupakan pelapis kedap air dua komponen berbahan dasar semen yang memiliki elastisitas yang baik, sehingga lapisan waterproofing tidak mudah retak dan tahan terhadap tekanan air pada kolam ikan. No Drop Kolam Ikan 2 Komponen merupakan produk berbahan dasar air (water based) yang tidak beracun sehingga sangat aman digunakan untuk kolam ikan.

Fitur dan Kegunaan :

- Tidak Beracun
- Kedap air
- Elastis
- Daya rekat kuat
- Cepat kering
- Mudah diaplikasikan

Jenis permukaan :

NO DROP KOLAM IKAN 2 KOMPONEN sangat cocok digunakan untuk aplikasi pada kolam ikan baik untuk interior maupun eksterior.

Spesifikasi

Komponen Liquid (A)

Penampilan		liquid
Warna		Hitam atau Biru
Berat Jenis @ 25°C	ASTM D1475	1.04 - 1.06 kg/L
Kadar Padatan		53-56%

Komponen Powder (B)

Penampilan		Powder
Warna		Hitam atau Putih
Berat Jenis @ 25°C	DIN 18555	1.03 - 1.06 kg/L

Kemasan

Tersedia dalam 1 ukuran kemasan yaitu 2.5 Kg set.

Penyimpanan & Penanganan

Simpan dalam ruangan tertutup dan jauhkan dari sinar matahari langsung atau area panas/api dikarenakan kemasan bertekanan.

Masa Kadaluarsa

12 bulan

Cara Pemakaian :

TAHAPAN PERSIAPAN PERMUKAAN :

- Bersihkan permukaan dari minyak, debu dan kotoran lainya yang dapat menyebabkan terganggunya daya rekat
- Jika terdapat retakan dan lubang pada substrate, maka perlu diperbaiki terlebih dahulu
- Lembabkan permukaan yang akan dilapisi dengan air bersih sebelum pengaplikasian No Drop Kolam Ikan 2 Komponen

TAHAPAN PENCAMPURAN :

- Masukkan komponen A (Liquid) setengah bagian kedalam wadah, kemudian masukan seluruh bagian komponen B (Powder) secara bertahap kedalam wadah yang telah terisi komponen A, aduk perlahan hingga tercampur.
- Masukkan seluruh sisa komponen A ke dalam wadah, kemudian aduk kembali hingga campuran tercampur secara sempurna atau homogen. Pastikan ratio pencampuran Komponen A (liquid) dengan Komponen B (powder) adalah 1 : 1.5
- Untuk hasil yang maksimal, aduk menggunakan hand mixer dengan kecepatan rendah.

TAHAPAN APLIKASI :

- Aplikasikan No Drop Kolam Ikan 2 Komponen dengan menggunakan kuas atau roller pada permukaan , tunggu hingga kering sentuh.
- Aplikasikan lapisan kedua dengan arah menyilang atau berlawanan arah dari lapis pertama
- Total ketebalan lapis pertama dan kedua setidaknya mencapai sekitar 2 -3 mm (untuk hasil maksimal, disarankan aplikasi sebanyak 3 lapis).
- Untuk area suduttan disarankan menggunakan No Drop Membran pada lapis pertama.
- Setelah aplikasi selesai, tunggu hingga 24 jam sejak lapisan kedua diaplikasikan
- Lakukan pembilasan pada kolam dan tunggu 1 hari sebelum kolam ikan siap untuk digunakan

CATATAN TAMBAHAN :

- Waktu kering minimum 3 hari.
- Waktu kering sempurna 7 hari.
- Interval pengecatan antar lapis yaitu $\pm$ 30 menit.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com